



جامعة القاهرة
كلية الآثار
قسم الترميم

دراسة لتقييم التلف الناتج عن التخزين غير المناسب للأخشاب الحاملة للطبقة اللونية (تطبيقاً على أحد النماذج المختارة)

رساله مقدمة لنيل درجة الماجستير
في علاج وصيانة الآثار

إعداد

أميمة علي عطية عبيد

رئيس معمل المشروعات الخاصة بمركز ترميم الآثار

مشرف مشاركا

إشراف

د. نسرین محمد نبیل الحیددی

أ.د. یاسین السید زیدان

أستاذ مساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة - قسم ترميم
الآثار

أستاذ ترميم الآثار - كلية الآثار جامعة القاهرة

رئيس قسم الترميم بكلية اداب سوهاج

رئيس قسم الترميم بكلية الاداب بقنا - جامعة جنوب
الوادي سابقا

بسم الله الرحمن الرحيم

" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا "

صدق الله العظيم

شكر و تقدير

لا يسعني و قد وفقني الله سبحانه و تعالى في انجاز هذا البحث في صورته الحالية الى ان اتقدم بخالص الشكر و التقدير و العرفان بالجميل الى مشرفي الفاضل الاستاذ/الدكتور/ياسين السيد زيدان الاستاذ بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة - رئيس قسم الترميم بكلية آداب سوهاج جامعة جنوب الوادي الذي تابع بمجهود فائق خطوات البحث العلمي و تابع سير العمل عمليا و نظريا مقدما التوجيهات و الملاحظات القيمة و الذي لم يدخر جهدا لكي تخرج الرسالة بالصورة المرجوة .

كما أتقدم بخالص الشكر و العرفان إلى استاذ مساعد/ دكتور/نسرین محمد نبیل الحديدي أستاذ مساعد ترميم و علاج الاخشاب بقسم ترميم الآثار - كلية الآثار جامعة القاهرة لمساعدتها المستمرة لى فى عمل البحث و المجهود الذى بذلته معي طوال البحث و توجيهاتها المثمرة معي.

كما أتقدم الى كل من د.نادية لقمة و د.محمد مصطفى و د.الحسيني عبد البصير و د.اسامة ابو الخير و د.حسين كمال و الاستاذ/عادل عبد الستار و الاستاذ/سعيد شبل و للموافقة لى على الدراسة التجريبية .

كما أتقدم بالشكر للدكتور/مراد فوزي على تفسير نتائج التحليل بالاشعة تحت الحمراء.

و أتقدم ايضا بخالص الشكر الى كل من الاستاذة/هدى حسني مدير عام الآثار المصرية بالجيزة و الاستاذ/مصطفى احمد مدير عام منطقة سقارة و فريق اخصائي ترميم سقارة لوقوفهم بجانبني اثناء اجراء الجانب التطبيقي من الدراسة .

و أتوجه بخالص الشكر الى السيد/احمد محمد مصطفى و الاستاذة/صفاء عادل و الاستاذة/
فادية منير شاكر و الاستاذ/خيرى عبد الرحمن لمساعدتهم لى فى عمل الدراسة المقارنة بين
البيئة الساحلية والبيئة الصحراوية .

كما لا يفوتني ان أتقدم بشكر خاص لزملائي بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير
السيد/ محمد عبد الرحمن و السيد/مؤمن عثمان و الاستاذ/امام عبد الله و الاستاذ/عيسى زيدان
و الاستاذ/طوخي كمال و الاستاذ/عصام صقر و الاستاذ/احمدعرايى و الاستاذ/حسام راشد
لتعاونهم المستمر طوال فترة البحث و الدراسة و نصائحهم الغالية طوال فترة التسجيل، و كذلك
زملائي مفتشي الآثار - أ. مصطفى سالم - أ. محمد عبد اللطيف - أ. تامر ابراهيم - أ.
مسعد عبد الرازق - أ. محمد بدر .

و أتوجه بخالص الشكر و التقدير لابنائي بمركز ترميم الآثار و اخص بالذكر معمل
المشروعات الخاصة و هم د. محمد عبد العزيز - احمد عادل - محمد رجب - احمد ابو
الخير - ايمان طه - مایسة ديهوم - باسم جهاد-اسماء جميل- اريج محمود المغربى -
اسلام محمد - وليد محمد مصطفى - نور محمد - هديل خليل - عبد الرحمن مدحت -
امانى بخيت - حسين محمد مسعد.

و أتوجه بخالص الشكر و التقدير للمعامل العلمية بمركز ترميم الآثار و هو معمل الـXRD و
الـFTIR و الـSEM و معمل الميكروبيولوجي لمساعدتهم لي لانجاز هذا البحث .

إهداء

اهدى هذا العمل الذى وفقنى الله الى الانتهاء منه الى كل من وقف بجانبى

واخص بالذكر

زوجى العزيز و ابنائى و عائلتي

الفهرس العام

الصفحة	الموضوع
أ- ب	شكر وتقدير
ج- و	الاهداء
د- ز	الفهرس العام
ح- ش	فهرس الصور
ت- غ	فهرس الاشكال
ظ- ج ج	فهرس الجداول
دد- وو	مقدمة البحث
ز ز- س س	ملخص البحث
ع ع- ج ج ج	الدراسات السابقة
42-1	<u>الفصل الأول:عوامل و مظاهر تلف الأثار الخشبية الحاملة للطبقة اللونية</u> النتيجة عن التخزين غير المناسب :
2	مقدمة
6	اولا : مواد و خامات التخزين
7	1-البلاستيك
6	2-الفوم
7	نسبة تركيب المواد البلاستيكية
9	3-الصناديق الخشبية
11	4-الكرتون و الجرائد
14	تأثير الاحماض على الاخشاب
16	ثانيا : ظروف التخزين الغير مناسبة
17	الرطوبة النسبية
17	الحرارة
20	تردد درجات الحرارة والرطوبة

الفهرس العام

25	الضوء
26	التلف الحشرى و الفطرى للأخشاب المخزنة
27	دراسة للخشب المخزن
32-28	التلف الحشرى
35-33	التلف الفطرى
35	البكتريا
38-37	ثالثا :أهم الملوثات التي لها تأثير على الأخشاب الحاملة للطبقة اللونية
39	رابعا :التلف البشرى
41	النتائج : الدراسة للمخازن المحلية
115-42	الفصل الثانى : الدراسة التجريبية لتأثير التلف الناتج من مواد التغليف بالنسبة للآثار الخشبية الحاملة للطبقة اللونية:
43	اولا : خطوات الدراسة التجريبية
51	ثانيا :تأثير الاحماض المنبعثة من مواد التغليف وعلى الاخشاب الحاملة للطبقة اللونية
56	ثالثا :عينات من مواد التغليف التي تستخدم فى المخازن و عمل اختبار الحموضة لها لمعرفة الاس الهيدروجيني قبل التقام الحرارى و بعد التقادم الحرارى
63	رابعا :تجهيز المكعبات الخشبية لأخذ العينات
113	نتائج الدراسة التجريبية
165-115	الفصل الثالث : دراسة مقارنة بين بيئة التخزين الصحراوية وبيئة التخزين الساحلية :
117	اولا :مخزن كلية الآثار جامعة القاهرة
129	ثانيا :مخزن سقارة
130	ثالثا :منزل البقرولى (رشيد - بيئة ساحلية)

الفهرس العام

148	التعرف على الفطريات لكل من البيئة الساحلية و البيئة الصحراوية
154	التخزين المناسب فى مخزن متحف مونباكو باليابان
161	التغليف المناسب
163	رابعا :التخزين بواسطة Anoxic للقطع المتحفية داخل الحقائق البلاستيكية
164	نتائج الفصل الثالث
221-166	<u>الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية على جزء من غطاء تابوت آدمي حامل للطبقة اللونية من حفائر سقارة يحمل رقم 2011/91 :</u>
167	أولا :رسم تخطيطي للتابوت الحامل للطبقة اللونية
170 – 169	ثانيا :الطرق العلمية لفحص الآثار الخشبية الملونة
172	ثالثا: اهم مظاهر التلف التي توجد في التابوت الحامل للطبقة اللونية بالتصوير الفوتوغرافي
178	رابعا: أهم مظاهر التلف للتابوت الآدمي الخشبي الحامل للطبقة اللونية تحت الميكروسكوب Usb 200X
189	خامسا: أهم مظاهر التلف للتابوت الآدمي الخشبي حامل للطبقة اللونية تحت الميكروسكوب الالكتروني الماسح
196	سادسا: التصوير بالميكروسكوب الضوئى
203	سابعا :مراحل علاج التابوت الخشبي الآدمي
214	نتائج الفصل الرابع
219-216	النتائج العامة للدراسة
221-220	توصيات الدراسة
222	المراجع العربية
224	المراجع الاجنبية
231	المراجع الالكترونية
a - d	ملخص الإنجليزي

الفهرس العام

فهرس الصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الصورة
خ خ	لتابوت آدمي محفوظ في المتحف البريطاني رقم 29584.	1
3	توضح الحالة السيئة للعجلة الحربية للملك توت عنخ امون داخل المقبرة .	2
3	الحالة السيئة للعجلة الحربية للملك توت عنخ امون داخل المقبرة .	3
8	استخدام البلاستيك غير المناسب في أحد المخازن المحلية .	4
9	صندوق لحفظ الاواني ، من الدولة الوسطى (المتحف المصرى رقم 18651) .	5
10	صندوق على شكل خرطوش ملكى لحفظ الحلى و الاشياء الثمينة الخاصة بالملك توت عنخ امون (المتحف المصرى 61490) .	6
10	استخدام الصناديق الخشبية الغير مناسبة للتخزين .	7
11	العرض لتابوت حامل للطبقة اللونية من الاثار المصرية و هو عرض فى الماضى فى متحف برمنجهام حيث يتواجد التابوت بداخل صندوق خشبي يتخلله الاشاعة الفوق البنفسجية .	8
12	التخزين باستخدام الكرتون الغير المناسب في مخزن كلية الآثار .	9
19	تفكك الكوايل نتيجة لأرتفاع درجة الحرارة فى احد	10

فهرس الصور

	المخازن المحلية .	
21	كراسى خشبية مطعمة من القرن ال15 بإستخدام التصوير الفوتوغرافى فى احدى الكنائس.	11
21	تصوير بالثيرموغرام (IR image) كراسى خشبية مطعمة وتوضح اختلاف درجات الحرارة .	12
22	الرطوبة النسبية المتغيرة والتى تؤثر عليها الكراسى المطعمة .	13
22	الخريطة من الخشب المطعم موجودة فى اعلى الكراسى المطعمة توضح درجات الحرارة والرطوبة النسبية والتلف الحشرى المتواجد على الخريطة .	14
27	فى جزء A يوضع بداية التلف الميكروبيولوجى فى بداية شهور التخزين فى فصل الصيف و بينما الجزء B يوضح هجوم التلف الميكروبيولوجى بعد شهور من التخزين فى فصل الصيف.	15
29	تأثير تلف النمل على الآثار الخشبية الحاملة للطبقة اللونية	16
31	التلف الحشرى لتبوت حامل للطبقة اللونية فى احد المخازن المحلية الغير مناسبة .	17
40	الإهمال الموجود في المخازن المحلية .	18
45	الخشب الرطب (Wet Wood) سجل 47.7.	19
45	الخشب الجاف (Dry Wood) سجل 14.8 .	20
46	تجهيز الجانب التجريبي من خشب الجميز العسا (الصولجان) .	21

فهرس الصور

46	تجهيز الجانب التجريبي من خشب الجميز لصندوق الاليس .	22
47	الجانب التجريبي من تجهيز طبقة التحضير و اللون للعصا للدراسة التجريبية .	23
47	الجانب التجريبي من تجهيز طبقة التحضير واللون لكل من صندوق الاليس للدراسة التجريبية .	24
48	الجانب التجريبي من الدراسة أثناء مرحلة التلوين من صندوق الاليس .	25
48	إجراء التقادم الحراري للجانب التجريبي من الدراسة في فرن التقادم الحراري .	26
49	فور خروج صندوق الاليس من فرن التقادم الحراري وبعد تعرضه لدرجة حرارة تتراوح بين 70 درجة مئوية لمدة شهر و 100 درجة مئوية لمدة أسبوعين .	27
49	صندوق الاليس بعد ساعتين من الخروج من الفرن وتعرضه لدرجة حرارة منخفضة تتراوح بين 20 و 22 درجة مئوية .	28
50	مدى تأثير الصدمة البيئية من حدوث شروخ Cracks .	29
50	مدى تأثير الانخفاض المفاجيء لدرجة الحرارة من فقد في طبقة اللون .	30
51	تأثير اختلاف درجة الحرارة في فقد طبقة من اللون وحدث فقد في طبقة الخشب	31
52	استخدام حمض الفورميك (F) المنبعث من الصناديق الخشبية وورق الكرتون والجرائد، حمض الفورميك (F) وضع بنسبة 3% : 5% لمدة 6 مرات خلال اسبوعين، حدث اغمقاق في مناطق من الخشب و ابيضاض في مناطق اخرى .	32