



جامعة القاهرة
كلية الآثار
قسم ترميم الآثار

دراسة علمية تطبيقية لعلاج وصيانة العملات الآثرية المنتشرة من بيئه بحرية - مع التطبيق العملي على نماذج مختارة

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في ترميم وصيانة الآثار

إعداد

حسن صلاح عبد المولى محمود

أخصائي ترميم الآثار بوزارة الآثار

إشراف

ا. د/ وفاء أنور محمد سليمان

أستاذ ترميم وصيانة الآثار المعدنية

قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة

ا. د/ عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني

أستاذ ترميم وصيانة الآثار

قسم إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي

كلية السياحة والآثار - جامعة الملك سعود

ملخص البحث

تناولت هذه الدراسة علاج وصيانة العملات الآثية المنتشرة من بيئه بحرية في أربعة فصول

على النحو التالي:

الفصل الأول:

يتناول دراسة أنواع السبائك الفلزية التي استخدمت في صناعة العملات قديماً، متضمناً دراسة السبائك النحاسية وهي سبيكة البرونز وسبيكة النحاس الأصفر (البراس) وسبيكة النحاس والرصاص والسبائك الذهبية والفضية وهي سبيكة الذهب والفضة (الإلكتروم) وسبيكة الذهب والنحاس وسبيكة الفضة والنحاس (البيللون)، كما يتناول الطرق الشائعة في صناعة العملات الآثية المتمثلة في طريقي السك (الطرق) والصب.

الفصل الثاني:

يتناول أسباب ومظاهر تلف العملات الآثية في البيئة البحرية، ويشتمل على مفهوم البيئة البحرية ونوعية الآثار الغارقة في مياه البحر ومكونات مياه البحر وخصائصها من (غازات وأملاح ذائبة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والقلوية وسرعة حركة المياه والنشاط الميكروبيولوجي والرواسب البحرية) وتأثير ذلك على عملية تآكل العملات الآثية الغارقة فيها، كما يتناول ميكانيكية تآكل العملات الآثية في البيئة البحرية الهوائية واللاهوائية، بالإضافة إلى أهم أنواع وأشكال التآكل المتكونة في البيئة البحرية.

الفصل الثالث:

يتناول طرق التوثيق والفحص والتحليل المختلفة لمجموعة العملات موضوع الدراسة بإستخدام الأجهزة العلمية المتاحة، وذلك لتقييم حالة التلف الفعلي التي وصلت إليها مجموعة العملات من جراء تواجدها في بيئه البحر الأحمر.

الفصل الرابع:

الجانب التطبيقي لهذه الدراسة ويشمل علاج وصيانة مجموعة العملات الآثية موضوع الدراسة بإستخدام أفضل مواد العلاج والصيانة المناسبة لحالتها، متضمناً عمليات فصل العملات الملتصقة في صورة كتل متحجرة وعمليات علاج وطلاء مجموعة العملات موضوع الدراسة بالطلاءات الواقية (مواد العزل) لصيانتها.

وأختتم البحث بمناقشة عامة للنتائج المستخلصة من الدراسة وكذلك بالتوصيات التي يوصى بها ووضعها في عين الإعتبار عند التعامل مع العملات الآثية المنتشرة من البيئات البحرية.

الكلمات الدالة

* العملات الآثرية

* الآثار الغارقة

* سك العملة

* البيئة البحرية

* التآكل البحري

* التربات المتحجرة

* الفحص الميتووجرافي

* تفكيك الكتل

* التحليل الكهربائي

* الداي ثيونيت القلوبي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَشَرْفُهُ بِتَهْمَنٍ بِنْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِينَ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

. سورة يوسف، الآية (٣٠).

الإهداء

إلى روح أبي الطاهرة

إلى والدي ينبع التضحية والعطا

إلى زوجي رمز المحبة والوفاء

إلى أبنائي الأحياء أحدهم وأنس

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البحث

الباحث

الشكر والتقدير

الشكر والحمد لله على توفيقه وعونته وستره والحمد لجلاله على تيسيره للصعب التي واجهتني في إعداد هذا البحث، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمي سلطانك.

أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة وساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، وأخص بالشكر والتقدير والإمتنان مشرفتي وأستاذتي الفاضلة **الأستاذة الدكتورة وفاء أنور محمد سليمان** أستاذ ترميم وصيانة الآثار المعدنية بكلية الآثار جامعة القاهرة التي لم تتوان لحظة عن تقديم التوجيه والنصائح والإرشاد والرعاية والمتابعة المستمرة لي ومنحي الكثير من وقتها، فلها مني جزيل الشكر والتقدير وجزاها الله عندي خير الجزاء.

كما أتقدم بخالص شكري وإمتناني إلى **الأستاذ الدكتور عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني** أستاذ ترميم وصيانة الآثار بكلية السياحة والآثار جامعة الملك سعود على مشاركته سعادته في الإشراف على هذا البحث وعلى مساندته ومتابعته المستمرة لي أثناء إجراء الدراسة التطبيقية وعلى ما قدمه لي من نصح وإرشاد، كماأشكره على كرم ضيافته وحسن إستقباله وعظيم خلقه كلما التقى به في المملكة العربية السعودية.

وأتوجه بالشكر للأستاذة الدكتورة **مي رفاعي** أستاذ مساعد ترميم وصيانة الآثار المعدنية بكلية الآثار جامعة القاهرة لتفضليها بالموافقة على مناقشتي.

كما أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور **نبيل أحمد المناخي** أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الكهربائية وتأكل الفلزات بالمركز القومي للبحوث لتفضليها بالموافقة على مناقشتي.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى **الدكتور عوض بن علي الزهراني** مدير عام المتحف بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية على تفضلي بالسماح لي بالعمل على عمارات كنز الشعيبة الأثري الجانب التطبيقي لهذا البحث والذي يعد وثيقة تاريخية هامة من وثائق الحرمين الشريفين.

كما أتقدم بعميق شكري وتقديري إلى **الأستاذ سعد بن محمد المشاري** مدير إدارة المختبرات والترميم بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية، على ما قدمه لي من توفير الظروف المناسبة لإجراء الجانب التطبيقي.

كما أتقدم بعميق شكري وتقديري إلى **الأستاذ عبد الرزاق شلبي** فني ترميم الآثار بإدارة المختبرات والترميم والأستاذ **أمير شلبي** فني ترميم الآثار بإدارة المختبرات والترميم على ما قدموه لي من مساعدة ومساندة أثناء إجراء الجانب التطبيقي.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى صديقي الدكتور سامح عبد السلام إستشاري الترميم والصيانة بمؤسسة التراث بالمملكة العربية السعودية على مساعدته لي أثناء فترة تواجدي بالمملكة العربية السعودية.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى صديقي الدكتور عبد الله محمود أحمد بكلية الآثار جامعة القاهرة، على تشجيعه ومساندته لي طوال فترة إعداد البحث.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الدكتور محمد عبد الرحمن بوحدة الميتالوجرافي بمركز بحوث وتطوير الفلزات على مساعدته لي في دراسة وفحص العينات بالميكروسkop الميتالوجرافي، فله مني جزيل الشكر والإمتنان.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الدكتور سامح السيد شعبان بمعمل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح بهيئة الرقابة النوربة والإشعاعية على مساعدته لي في إجراء الفحص والتحليل بالميكروسkop الإلكتروني الماسح، فله مني جزيل الشكر والتقدير.

كما أتقدم بوافر الشكر إلى الدكتور إبراهيم فرج والدكتورة أمل بالمركز القومي للبحوث على مساعدتهم لي في إجراء التحليل والدراسة بحيد الأشعة السينية، فجزاهم الله عن خير الجزاء.

كما أتقدم بعميق شكري وتقديري إلى أخي وصديقي الأستاذ أحمد رضوان مدير المكتب الفني بوحدة ترميم الآثار بشركة المقاولون العرب على تشجيعه ومساندته لي والذي كان يخفف من همومي كلما ضقت صدرا فجزاه الله عن خير الجزاء ووفقه الله لما فيه الخير له.

كما أتقدم بوافر الشكر إلى الأستاذ محمد سمير المعيد بكلية الآثار جامعة القاهرة والأستاذة فاطمة الزهراء سادات على مساعدتهم لي في تجهيز العينات للفحص بالميكروسkop الميتالوجرافي.

كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ محمد محمد عبده عبد البر المعيد بكلية الآثار جامعة الفيوم وإلى الأستاذ وليد شعبان أخصائي ترميم وصيانة الآثار بمنطقة آثار الفيوم.

وحتى لا أنسى أحد فكل الشكر والتقدير والإمتنان والعرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع ولكل من ساندني ولو بكلمة تشجيع.

فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | |
|------------|---|
| أ : ب | المقدمة |
| ت | الهدف من البحث |
| ث : ح | الأعمال السابقة |
| ٥٤ : ١ | الفصل الأول: دراسة أنواع السبائك الفلزية المستخدمة في صناعة العملات الآثرية وطرق صناعة العملات قديماً. |
| ١ | ١.١ السبائك الفلزية المستخدمة في صناعة العملات الآثرية |
| ٣ | ١.١.١ سبيكة البرونز |
| ٦ | ١.١.١.١ الشكل الطوري لسبائك البرونز القصديرى |
| ٨ | ١.١.١.٢ سبيكة البرونز الرصاصي |
| ٨ | ١.١.١.٣ خواص سبيكة البرونز |
| ٩ | ١.١.١.٤ سبيكة النحاس الأصفر (البراس) |
| ١٣ | ١.١.١.٥ سبيكة النحاس والرصاص |
| ١٥ | ١.١.١.٦ سبيكة الفضة والنحاس (البيللون) |
| ١٩ | ١.١.١.٧ سبيكة الذهب والفضة (الإلكتروم) |
| ٢١ | ١.١.١.٨ سبيكة الذهب والنحاس |
| ٢٣ | ٢.١ طرق صناعة العملات الآثرية قديماً |
| ٢٤ | ٢.١.١ طريقة السك "الطرق" |
| ٢٤ | ٢.١.٢ إعداد قوالب السك |
| ٢٥ | ٢.١.٢.١ القوالب المحفورة مباشرة |
| ٣٠ | ٢.١.٢.٢ القوالب المصبوبة |
| ٣٥ | ٢.١.٢.٣ إعداد الأقراس الفلزية |
| ٣٦ | ٢.١.٢.٤ طريقة الصب |
| ٣٨ | ٢.١.٢.٥ طريقة القص |
| ٤١ | ٢.١.٢.٦ ختم نموذج العملة على وجهي القرص الفلزي |
| ٤٨ | ٢.١.٢.٧ طريقة الصب |
| ١٢٨ : ٥٥ | الفصل الثاني: أسباب ومظاهر تلف العملات الآثرية في البيئة البحرية |
| ٥٥ | ٢.٢ تعريف البيئة البحرية |
| ٥٩ | ٢.٣ الآثار الغارقة في البيئة البحرية |
| ٦١ | ٢.٤ مكونات وخصائص البيئة البحرية وتأثيرهما على عملية تأكل العملات الآثرية |
| ٦٤ | ٢.٥ الغازات الذائبة في مياه البحار |
| ٦٦ | ٢.٥.١ غاز الأكسجين |
| ٦٩ | ٢.٥.٢ غاز ثانى اكسيد الكربون |

| | |
|-----------|---|
| ٧١ | ٣.١.٣.٢ غاز كبرتيد الهيدروجين والأمونيا |
| ٧٣ | ٢.٣.٢ الأملأح الذائبة في مياه البحر (الملوحة) |
| ٧٨ | ٣.٣.٢ درجة الحرارة |
| ٨٠ | ٤.٣.٢ قيمة الأس الهيدروجيني (درجة حموضة أو قلوية مياه البحر) |
| ٨٤ | ٥.٣.٢ سرعة حركة المياه |
| ٨٦ | ٦.٣.٢ النشاط الميكروبيولوجي |
| ٩٥ | ٧.٣.٢ مكونات الرواسب البحرية |
| ١٠٠ | ٢.٤ أنواع وأشكال التآكل في البيئة البحرية |
| ١٠٠ | ١.٤.٢ التآكل الكهروكيميائي |
| ١٠١ | ٢.٤.٢ تآكل البحر (البرى) |
| ١٠٣ | ٣.٤.٢ التآكل النقرى (التقبى) |
| ١٠٦ | ٤.٤.٢ تآكل الشق (الجيب) |
| ١٠٨ | ٤.٤.٢ التآكل التشققي الإجهادي |
| ١٠٩ | ٦.٤.٢ تآكل الإجهاد |
| ١١٠ | ٧.٤.٢ التآكل الإختياري |
| ١١٢ | ٥.٥ ميكانيكية تآكل العملات الآثرية في البيئة البحرية |
| ١١٢ | ١.٥.٢ تآكل العملات النحاسية في البيئة البحرية |
| ١١٢ | ١.١.٥.٢ تآكل العملات النحاسية في البيئة البحرية ذات الظروف الهوائية |
| ١١٨ | ٢.١.٥.٢ تآكل العملات النحاسية في البيئة البحرية ذات الظروف اللاهوائية |
| ١٢٢ | ٢.٥.٢ تآكل العملات الفضية في البيئة البحرية |
| ١٢٣ | ١.٢.٥.٢ تآكل العملات الفضية في البيئة البحرية الهوائية |
| ١٢٦ | ٢.٢.٥.٢ تآكل العملات الفضية في البيئة البحرية اللاهوائية |
| ٢١٨ : ١٢٩ | الفصل الثالث: تقييم حالة العملات موضوع الدراسة |
| ١٢٩ | ١.٣ مصدر العملات ومكان حفظها |
| ١٣٣ | ٢.٣ توثيق وفحص الحالة الراهنة |
| ١٣٣ | ١.٢.٣ وصف حالة الكتلة رقم (١) |
| ١٣٤ | ٢.٢.٣ وصف حالة الكتلة رقم (٢) |
| ١٣٤ | ٣.٢.٣ التوثيق الفوتوغرافي |
| ١٣٤ | ١.٣.٢.٣ الكتلة رقم (١) |
| ١٣٧ | ٢.٣.٢.٣ الكتلة رقم (٢) |
| ١٣٩ | ٤.٢.٣ التوثيق بالرسم |
| ١٣٩ | ١.٤.٢.٣ الكتلة رقم (١) |
| ١٤٠ | ٢.٤.٢.٣ الكتلة رقم (٢) |
| ١٤٠ | ٥.٢.٣ فحص وتحليل وتقييم حالة العملات المكونة لكتل |
| ١٤٣ | ٦-٢-٣ تصنیف وتسجيل العملات محل الدراسة |
| ١٥١ | ٧-٢-٣ فحص وتحليل العملات محل الدراسة |

| | |
|-----------|--|
| ١٥١ | ١-٧-٢-٣ الفحص |
| ١٥١ | ١-١-٧-٢-٣ الفحص البصري |
| ١٥٢ | ٢-١-٧-٢-٣ الفحص بالميكروسكوب الضوئي |
| ١٦١ | ٣-١-٧-٢-٣ الفحص بالميكروسكوب الميتالوجرافي |
| ١٧٦ | ٤-١-٧-٢-٣ الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح |
| ١٩٣ | ٢-٧-٢-٣ التحليل |
| ١٩٣ | ١-٢-٧-٢-٣ التحليل بحبيبات الأشعة السينية |
| ٢١٠ | ٢-٢-٧-٢-٣ التحليل بوحدة EDX الملحة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح |
| ٢٧٩ : ٢١٩ | الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لعلاج وصيانة مجموعة من العملات الآثرية المنتشرة من مبنای الشعيبة بالمملكة العربية السعودية |
| ٢١٩ | ٤. عمليات تفكيك الكتل وفصل العملات |
| ٢١٩ | ٤.١.٤ تفكيك الكتلة رقم (١) |
| ٢١٩ | ٤.١.١.٤ التفكيك بطريقة الإختزال بالتحليل الكهربائي |
| ٢٢١ | ٤.١.١.٤ التفكيك بطريقة المحاليل الكيميائية |
| ٢٢٦ | ٤.٣.١.٤ مراحل تفكيك الكتلة رقم (١) وفصل العملات |
| ٢٣١ | ٤.٢.٤ تفكيك الكتلة رقم (٢) |
| ٢٣٨ | ٤.٢.٤ علاج وصيانة مجموعة العملات بعد فكها |
| ٢٣٨ | ٤.١.٢.٤ تنظيف وعلاج العملات. |
| ٢٣٨ | ٤.١٠.١.٢.٤ المعالجة بالداياثيونيت القلوى |
| ٢٤٢ | ٤.٢٠.١.٢.٤ المعالجة بالتحليل الكهربائي |
| ٢٤٨ | ٤.٢.٢.٤ طلاء العملات بالطلاء الواقي |
| ٢٩١ : ٢٨٠ | النتائج المستخلصة من البحث |
| ٢٩٤ : ٢٩٢ | النوصيات |
| ٣٠٧ : ٢٩٥ | قائمة المراجع |

فهرس الصور

| الصفحة | التعليق | الرقم |
|---------|---|--------------------------|
| ٥٤ : ١ | الفصل الأول: دراسة أنواع السبائك الفلزية المستخدمة في صناعة العملات الآثرية وطرق صناعة العملات قديماً. | |
| ٢٨ | نماذج من قوالب السك في العصر الروماني، (أ): توضح زوج من القوالب البرونزية لدينار أوغسطس (ب): توضح قالب الخلفية من البرونز لدينار مارك أنطوني مثبت في لحمة من الحديد إسطوانية الشكل. | ١ (أ- ب) |
| ٣١ | زوج من القوالب الرصاصية تحمل نقوشاً غائرةً محفورة بشكل معكوس لدينار إسلامي والتي تعتبر قوالب أصلية محفورة كانت تستخدم لإنتاج قوالب السك البرونزية. | ٢ |
| ٣٣ | زوج من قوالب السك الحديدية المتصلة من ذراعيها يرجع إلى العصر الروماني. | ٣ |
| ٣٢ | زوج من قوالب السك الحديدية المتصلة من ذراعيها يعود إلى القرن السادس الميلادي لإنتاج العملات الذهبية الرومانية. | ٤ |
| ٣٤ | زوج من قوالب السك الحديدية من العصر الإسلامي. | ٥ |
| ٣٤ | نماذج متعددة لقوالب سك العملات الإسلامية. | ٦ |
| ٣٥ | قالب من الحجر الجيري مكون من جزئين يستخدم لصب الأقراص البرونزية. | ٧ |
| ٣٥ | قالب من الطين المحروق كان يستخدم لصب الأقراص الفلزية قديماً. | ٨ |
| ٣٦ | نموذج لنصف قالب كان يستخدم لصب الأقراص البرونزية قديماً. | ٩ |
| ٣٦ | قالب مكون من جزئين متصلين كان يستخدم لصب أشكال كروية كان يجري طرقها بعد صبها لتصبح أقراصاً تستخدم لإنتاج العملات، | ١٠ |
| ٤٠ | مراحل إنتاج الأقراص البرونزية عن طريق تقطيع القضبان البرونزية المسبوكة إلى قطع إسطوانية، ثم طرقها للحصول على السمك المناسب لحجم العملة. | ١١ |
| ٤٨ | لوحة من الطين المحروق تحتوي على مجموعة من قوالب الصب (القوالب الفخارية) لجانب من العملات كانت تستخدم قديماً لصب العملات البرونزية. | ١٢ |
| ٤٩ | (أ): لوحة من الحجر الجيري الأصفر تحتوي على مجموعة من قوالب الصب لجانب من العملات، كانت تستخدم قديماً لصب العملات البرونزية في قرطاج، (ب): جانب من بعض العملات المنتجة بواسطة تلك القوالب. | ١٣ (أ- ب) |
| ٥١ | (أ)،(ب): توضح أجزاء قالب صب العملة المصنوع من الطين المحروق (قالب فخاري). | ١٤ (أ- ب) |
| ٥٣ | ال قالب البرونزي الأصلي (ال قالب الأم)، المستخدم لعمل القوالب الطينية المشتقة المستخدمة لصب العملات البرونزية قديماً في الصين. | ١٥ |
| ٢١٨:١٢٩ | الفصل الثالث: تقييم حالة العملات موضوع الدراسة | |
| ١٣٢ | (أ): كتل العملات أثنتان حفظها، (ب): كتلة العملات رقم (١)، (ج): كتلة العملات رقم (٢). | ١٦ (أ- ب- ج) |
| ١٣٤ | (أ)، (ب)، (ج)، (د): توضح الكتلة (١) من جهات مختلفة وحالة العملات الملتصقة التي تحتويها ومدى ما أصابها من تلف ومظاهر التلف التي تعاني منها. | ١٧ (أ- ب- ج- د) |
| ١٣٥ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و): توضح مجموعة من العملات المنفصلة من الكتلة رقم (١). | ١٨ (أ- ب- ج- د- ه- و) |

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| ١٣٦ | (أ)، (ب): توضح كتلتين صغيرتين منفصلتين عن الكتلة الأساسية تحتوي كل كتلة منها على مجموعة صغيرة من العملات المنسقة. | ١٩ (أ- ب) |
| ١٣٧ | (أ)، (ب)، (ج)، (د): توضح الكتلة (٢) من جميع الجهات وما تعانيه من مظاهر تلف. | ٢٠ (أ- ب- ج- د) |
| ١٣٨ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و): توضح مجموعة من العملات المنفصلة من الكتلة رقم (٢). | ٢١ (أ- ب- ج- د- ه و) |
| ١٤١ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح مظاهر التلف التي تعانى منها العملات المنسقة المكونة للكتلة (١) المتمثلة في الترببات البحرية المتحجرة ومركبات نواتج التأكل. | ٢٢ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٤٢ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح مظاهر التلف التي تعانى منها العملات المنسقة المكونة للكتلة (٢) المتمثلة في الترببات البحرية المتحجرة ومركبات نواتج التأكل. | ٢٣ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٤٤ | توضح الحالة الفعلية لمجموعة العملات موضوع الدراسة قبل علاجها وصيانتها. | ٢٤ |
| ١٤٥ | (أ)، (ب): توضح عمليات المجموعة الأولى (A) من الجانبين. | ٢٥ (أ- ب) |
| ١٤٦ | توضح عمليات المجموعة الثانية (B)، ويتبين تنوّع حالتها وألوان مركبات التأكل المكونة على سطحها. | ٢٦ |
| ١٤٧ | (أ)، (ب): توضح عمليات المجموعة الثالثة (C) من الجانبين. | ٢٧ (أ- ب) |
| ١٥٢ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كبريتيدات الفضة وكبريتيدات النحاس وكبريتيدات النحاس وال الحديد وكربونات وكلوريدات النحاس) بالإضافة إلى الترببات البحرية، كما يتضح إنتشار الشروخ وجود أجزاء مفقودة من حافة العملة. | ٢٨ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٥٣ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (أكسيد النحاسوز وكبريتيدات النحاس وكبريتيدات النحاس وال الحديد وأكسيد الفضة والنحاس وأكسيد الحديد وكبريتيدات الفضة والنحاس). | ٢٩ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٥٤ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كبريتيدات الفضة وكلوريدات الفضة وكبريتيدات النحاس، بالإضافة إلى الترببات البحرية، كما يتضح أن طبقة التأكل خشنة محبيّة وضعيفة التماسك في بعض المناطق من سطح العملة، بالإضافة إلى وجود أجزاء مفقودة من حافة العملة. | ٣٠ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٥٥ | (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كبريتيدات النحاس وكبريتيدات الفضة والنحاس وكلوريد الفضة وأكسيد الحديد)، كما يتضح أن طبقة التأكل خشنة محبيّة وضعيفة التماسك في بعض المناطق من سطح العملة، بالإضافة إلى وجود أجزاء مفقودة من حافة العملة. | ٣١ (أ- ب- ج- د- ه) |
| ١٥٦ | (أ)، (ب)، (ج): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كلوريد الفضة وكربونات وكلوريدات وكبريتات النحاس) بالإضافة إلى الترببات البحرية (الأرجونيت والكوارتز). | ٣٢ (أ- ب- ج) |
| ١٥٧ | (أ)، (ب)، (ج): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كلوريدات وكبريتات النحاس وأكسيد الحديد). | ٣٣ (أ- ب- ج) |
| ١٥٨ | (أ)، (ب)، (ج): توضح تنوّع مركبات نواتج التأكل المكونة على سطح إحدى العملات (كربونات وكبريتات النحاس وكبريتيد النحاس وال الحديد). | ٣٤ (أ- ب- ج) |

| | | |
|-----|---|---------------|
| ١٥٩ | (أ)، (ب)، (ج): توضح تنوع مرکبات نواتج التآكل المتكونة على سطح إحدى العملات (أكسيد النحاسوز وكربونات وكلوريدات وكبريتات النحاس وكبريتيد النحاس وكبريتيد النحاس الحديد). | ٣٥ أ- ب- ج |
| ١٦٠ | توضح مدى تدرج طبقات مرکبات نواتج التآكل المتكونة على بعض المناطق من سطح إحدى العملات، بالإضافة إلى طبقة الترسبات البحرية المتحجرة. | ٣٦ |
| ١٦٠ | توضح مدى تدرج طبقات مرکبات نواتج التآكل المتكونة على بعض المناطق من سطح إحدى العملات. | ٣٧ |
| ١٦٠ | توضح مدى تدرج طبقات مرکبات نواتج التآكل المتكونة على بعض المناطق من سطح إحدى العملات، بالإضافة إلى طبقة الترسبات البحرية المتحجرة. | ٣٨ |
| ١٦٢ | بالميكروسكوب المينالوجرافي، توضح مقطع عرضي لإحدى العملات المغلفة بطبقة رقيقة من مرکبات التآكل تعلوها طبقة سميكه من الترسبات البحرية المتحجرة، قوة تكبير X١٠٠. | ٣٩ |
| ١٦٢ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات المغلفة بطبقة سميكه من مرکبات التآكل، قوة تكبير X١٠٠ . | ٤٠ |
| ١٦٣ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات المغلفة بطبقات تآكل متباعدة السمك تعلوها طبقة رقيقة الترسبات البحرية المتحجرة، قوة تكبير X١٠٠ . | ٤١ |
| ١٦٣ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات المغلفة بطبقة رقيقة من مرکبات التآكل ذات لون أسود، تعلوها طبقة سميكه من مرکبات التآكل ذات لونبني محمر مختلطة بالترسبات البحرية، تعلوها طبقة تآكل رقيقة ذات لون أخضر زمردي، قوة تكبير X١٠٠ . | ٤٢ |
| ١٦٣ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات الضعيفة الهشة كاملة التحول إلى نواتج تآكل، قوة تكبير X١٠٠ . | ٤٣ |
| ١٦٤ | توضح مقطع عرضي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٣,٨٦ نحاس + ٩٣,٠٢ فضة)، قوة تكبير (X٥٠). | ٤٤ |
| ١٦٤ | توضح مقطع عرضي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٥,٩٥ نحاس + ٩٢,٥٤ فضة)، قوة تكبير (X٥٠). | ٤٥ |
| ١٦٥ | (أ): توضح مقطع عرضي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤,٠٥ نحاس + ٩٢,٤٧ فضة) قبل تنظيفها، قوة تكبير (X١٠٠)، (ب): توضح منطقة من نفس العينة السابقة، ويتبين فيها طبقة اللب الفلزى السليم تالياها المنطقة التي تعرضت للتآكل الاختياري وحدث نزح للنحاس وإستفاده وإثراء نسيي للفضة على سطح العملة ثم تالياها طبقة نواتج التآكل المتكونة على العملة، قوة تكبير (X٢٠٠). | ٤٦ أ- ب) |
| ١٦٦ | توضح مقطع عرضي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (١٩,٥٦ نحاس + ٧٦,٢٤ فضة)، قوة تكبير (X٥٠). | ٤٧ |
| ١٦٦ | توضح جزء من مقطع عرضي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤٦,١٣ نحاس + ٥١,٠٨ فضة)، قوة تكبير (X٥٠). | ٤٨ |
| ١٦٧ | توضح منطقة من العينة رقم (D)، ويتبين فيها المناطق التي تعرضت للتآكل الإختيارى للنحاس وإستفاده على وجهي العملة (A) أعلى وأسفل اللب الفلزى (B)، عند قوة تكبير X٥٠. | ٤٩ |
| ١٦٧ | توضح لمنطقة من نفس العينة السابقة، ويظهر فيها بوضوح الفرق بين المنطقة التي تعرضت للتآكل (A)، والمنطقة التي لم تتعرض للتآكل (B)، عند قوة تكبير X٥٠٠. | ٥٠ |
| ١٦٨ | (أ): توضح التركيب الداخلي الدقيق للفاز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (١٩,٥٦ نحاس + ٧٦,٢٤ فضة)، قوة تكبير (X٦٢٥)، (ب): توضح منطقة متآكلة من نفس فلز العينة السابقة، قوة تكبير (X٦٢٥). | ٥١ أ- ب) |
| ١٦٩ | (أ): توضح التركيب الداخلي الدقيق للفاز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤٦,١٣ نحاس + ٥١,٠٨ فضة)، قوة تكبير (X٢٠٠)، (ب): توضح منطقة متآكلة من نفس فلز العينة السابقة، قوة تكبير (X٢٠٠). | ٥٢ أ- ب) |

| | | |
|-----|---|--------------|
| ١٧٠ | (أ): توضح التركيب الداخلي الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٩٥,٥ نحاس + ٥٤,٥ فضة)، قوة تكبير (X٥٠٠)، (ب): توضح منطقة متآكلة من نفس فلز العينة السابقة، قوة تكبير (X٥٠٠). | ٥٣ (أ- ب) |
| ١٧١ | توضح التركيب الداخلي الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (١٩,٥٦ نحاس + ٢٤,٦٣ فضة + ٢,٦٣ رصاص)، قوة تكبير (X٥٠٠). | ٥٤ |
| ١٧٢ | توضح التركيب الداخلي الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤٦,١٣ نحاس + ٥١,٠٨ فضة)، قوة تكبير (X٥٠٠). | ٥٥ |
| ١٧٣ | توضح التركيب الداخلي الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤,٩٤ نحاس + ٩٤,٩٠ فضة)، قوة تكبير (X٥٠٠). | ٥٦ |
| ١٧٤ | توضح التركيب الداخلي الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٧,٤٢ نحاس + ٩٠,٤٢ فضة)، قوة تكبير (X٢٠٠). | ٥٧ |
| ١٧٧ | بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح، توضح مقطع عرضي لإحدى العملات، قوة تكبير (X٣٧٠). | ٥٨ |
| ١٧٧ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات، قوة تكبير (X٥٠). | ٥٩ |
| ١٧٨ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات، قوة تكبير (X٧٥). | ٦٠ |
| ١٧٨ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات، قوة تكبير (X١٥٠). | ٦١ |
| ١٧٩ | توضح مقطع عرضي لبعض العملات المتماسكة في صورة كتلة صغيرة قبل عملية الفصل، قوة تكبير (X١٥). | ٦٢ |
| ١٧٩ | توضح مقطع عرضي لإحدى العملات الهشة وحالتها سيئة جداً، قوة تكبير (X١٠٠). | ٦٣ |
| ١٨٠ | توضح طبقة القشور البحرية الصلدة المتكونة على سطح إحدى العملات، بالإضافة إلى طبقة مرکبات التآكل متعددة الألوان الموجودة أسفل طبقة القشور البحرية، قوة تكبير (X٢٠٠). | ٦٤ |
| ١٨٠ | توضح طبقة متجردة من الرواسب البحرية الكلسية المتكونة على سطح إحدى العملات بالإضافة إلى طبقة مرکبات التآكل، قوة تكبير (X٢٠٠٠). | ٦٥ |
| ١٨١ | توضح تدرج طبقات التآكل المتكونة على سطح إحدى العملات وتتنوعها في السمك والشكل، قوة تكبير (X١٠٠). | ٦٦ |
| ١٨١ | توضح تدرج طبقات التآكل المتكونة على سطح إحدى العملات وتتنوعها في السمك والشكل، قوة تكبير (X٢٠٠). | ٦٧ |
| ١٨٢ | توضح مدى تنوع مرکبات نواتج التآكل المختلطة بالرواسب البحرية المتكونة على سطح إحدى العملات، قوة تكبير (X١٠٠٠). | ٦٨ |
| ١٨٢ | توضح التكتلrites البحرية الصلدة الموجودة على سطح إحدى العملات، قوة تكبير (X٥٠٠). | ٦٩ |
| ١٨٣ | (أ): توضح مقطع عرضي للفلز الأصلي لإحدى العملات، قوة تكبير (X٢٥٠)، (ب): توضح منطقة من نفس العينة السابقة، قوة تكبير (X٦٠٠). | ٧٠ (أ- ب) |
| ١٨٤ | (أ): توضح التركيب الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (١٩,٥٦ نحاس + ٢٤,٦٣ فضة)، (ب): توضح منطقة متآكلة من نفس فلز العملة، قوة تكبير (X٦٠٠). | ٧١ (أ- ب) |
| ١٨٥ | (أ): توضح التركيب الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤٦,١٣ نحاس + ٥١,٠٨ فضة)، (ب): توضح منطقة متآكلة من نفس فلز العملة، قوة تكبير (X٦٠٠). | ٧٢ (أ- ب) |
| ١٨٦ | توضح انتشار التآكل الإختياري للطور الغني بالنحاس في اللب الفلزي للعملة بإستثناء منطقة صغيرة في المركز لم تتعرض للتآكل بعد، قوة تكبير (X٦٠٠). | ٧٣ |
| ١٨٦ | توضح بداية انتشار التآكل بين الحبيبي على حدود حبيبات الطور الغني | ٧٤ |

| | | |
|---------|--|--------------------|
| | بالنحاس في اللب الفلزي لإحدى العملات والذي يعتبر مرحلة أولية من التآكل يليها حدوث نزح وإستفاد لجميع حبيبات الطور الغني بالنحاس في سبيكة العملة، قوة تكبير (X ³⁰⁰⁰). | |
| ١٨٧ | (أ): توضح التركيب الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤,٩٤ + ٩٤,٩٤ فضة)، قوة تكبير (X ⁶⁰⁰)، (ب): توضح منطقة من نفس العينة السابقة، ويتبين فيها انتشار الشروخ وحدوث تآكل شديد في موقع خطوط الإنزلاق (الطور الغني بالنحاس) مما أدى إلى ضعف وتصدع فلز العملة وإنهياره بشكل تدريجي، قوة تكبير (X ¹⁰⁰⁰). | ٧٥ (أ- ب) |
| ١٨٨ | (أ): توضح التركيب الدقيق للفلز الأصلي لإحدى عملات سبيكة الفضة والنحاس (٤,٠٥ + ٩٢,٤٧ فضة)، قوة تكبير (X ⁷⁰⁰)، (ب): توضح منطقة من الفلز الأصلي لنفس العينة السابقة، قوة تكبير (X ¹¹⁰⁰). | ٧٦ (أ- ب) |
| ١٨٩ | توضح جزء مفقود من حافة إحدى العملات، ويتبين فيها انتشار الشروخ والحرق في سطح الفلز الأصلي للعملة، قوة تكبير (X ¹⁵⁰). | ٧٧ |
| ١٨٩ | توضح سطح الفلز الأصلي لإحدى العملات، ويتبين فيها ضعف السطح الفلزي وإنثار الشروخ والشقوق وبؤر التآكل، قوة تكبير (X ²⁰⁰). | ٧٨ |
| ٢٧٩:٢١٩ | الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لعلاج وصيانة مجموعة من العملات الآثرية المنتشرة من مياه البحر الأحمر بمنطقة ميناء الشعيبة التاريخي بالمملكة العربية السعودية | |
| ٢٢٠ | توضح كتلة صغيرة من العملات الملتصقة قبل عملية الفصل بإستخدام طريقة الإختزال بالتحليل الكهربائي. | ٧٩ |
| ٢٢٠ | توضح جهاز التحليل الكهربائي المستخدم. | ٨٠ |
| ٢٢١ | توضح الكتلة بعد رفعها من حوض جهاز التحليل الكهربائي لتنظيفها وفحصها. | ٨١ |
| ٢٢١ | توضح مجموعة العملات المفردة بعد إنتهاء عملية الفصل. | ٨٢ |
| ٢٢٢ | توضح عملية المعالجة بالمحاليل الكيميائية المختارة. | ٨٣ |
| ٢٢٢ | توضح مجموعة العملات قبل وبعد إجراء عملية المعالجة بالمحاليل الكيميائية المختارة. | ٨٤ |
| ٢٢٤ | كتلة صغيرة من العملات الملتصقة قبل عملية الفصل بالمحاليل الكيميائية. | ٨٥ |
| ٢٢٤ | توضح الكتلة أثناء الغمر في محلول حمض الستريك الساخن بتركيز ٥٪ مادة الثيوبيوريا بنسبة ٢٪. | ٨٦ |
| ٢٢٤ | توضح مجموعة العملات المفردة بعد تمام عملية الفصل. | ٨٧ |
| ٢٢٥ | توضح حالة العملات بعد فصلها بمحلول حمض الستريك بتركيز ٥٪ + ٢٪ الثيوبيوريا بنسبة ٢٪ عند درجة حرارة ٧٠°C. | ٨٨ |
| ٢٢٥ | توضح حالة العملات بعد فصلها بطريقة التحليل الكهربائي. | ٨٩ |
| ٢٢٧ | (أ)، (ب)، (ج)، (د): توضح الكتلة أثناء عملية التنظيف الميكانيكي باستخدام ماكينة الميكرومотор مع الإستعانة بفرش الأسنان والفرر المعدنية والمشارط الجراحية. | ٩٠ (أ- ب- ج- د) |
| ٢٢٧ | توضح الفرن الكهربائي بداخله الكتلة مغمورة في الحمام الأول من محلول حمض الستريك مع الثيوبيوريا. | ٩١ |
| ٢٢٧ | توضح الكتلة أثناء الغمر في الحمام الأول، ويظهر ترسيب نواتج التآكل التي تم إذابتها في قاع الوعاء الزجاجي، بالإضافة إلى إنفصال بعض العملات عن الكتلة. | ٩٢ |
| ٢٢٨ | توضح شطف وتغليس الكتلة بعد الحمام الأول من محلول حمض الستريك ٥٪ + الثيوبيوريا ٢٪. | ٩٣ (أ- ب) |